



# CHIEF

## VOPSEA LAVABILĂ ECOLOGICĂ

Vopsea lavabilă ecologică mată



m<sup>2</sup>/l

**Randament de acoperire: 11-13**



**Timp de uscare 1-2 ore**



**Diluare: 8-10% pe volum cu apă.**



**Aplicarea unui strat suplimentar: 4-6 ore**



**Ambalaj:**

**Alb:** 750 ml, 3 l, 9 l, 15 l

**Culori:** 1 l, 3 l, 9 l, 15 l



**Utilizare:** Pensulă, trafalet, pistol de pulverizare fără aer.

### CARACTERISTICI GENERALE

Vopsea lavabilă ecologică mată pentru uz interior, potrivită pentru vopsirea suprafețelor noi sau revopsirea tencuielilor pe bază de ipsos, a betonului, a suprafețelor gletuite, a gips-cartonului. Vopseaua lavabilă ecologică CHIEF combină o acoperire și un grad de alb excelente cu aplicarea ușoară și plăcută datorită mirosului său slab. Este ușor de aplicat și se distribuie excepțional. Soluția ideală pentru profesioniștii care caută o soluție rentabilă, combinată cu o acoperire excelentă. Are o rezistență bună la spălare (EN 13300, clasa 2). Conținut scăzut de substanțe periculoase. Conținut redus de compuși organici volatili (COV).

### SPECIFICAȚII TEHNICE

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luciu                            | Mat cu un grad de luciu de 4-8 unități la 85°.                                                                                                                                                                                       |
| Greutate specifică               | 1,33-1,60 kg/l în funcție de culoare                                                                                                                                                                                                 |
| Randament de acoperire           | 11-13 m <sup>2</sup> /l                                                                                                                                                                                                              |
| Diluare                          | 8-15% pe volum cu apă.                                                                                                                                                                                                               |
| Timp de uscare                   | Uscată la atingere în 1-2 ore. Vopseaua își atinge rezistența maximă după 3-4 săptămâni.                                                                                                                                             |
| Aplicarea unui strat suplimentar | 4-6 ore. Aceste perioade se măresc în condiții de frig și umiditate.                                                                                                                                                                 |
| COV                              | „Acoperitori pentru pereți interiori și plafoane.” Tip Y. Valoarea de prag pentru COV = 30 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 9,5 g/l. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C. |
| Rezistența la frecare umedă      | Clasa 2 (standard EN 13300 și metoda EN ISO 11998)                                                                                                                                                                                   |
| Scule                            | Pensulă, trafalet, pistol de pulverizare fără aer.                                                                                                                                                                                   |
| Culori                           | Alb și mii de nuanțe prin sistemul COLOR MOOD.                                                                                                                                                                                       |



## PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Curățați temeinic suprafețele de grăsimi, praf, uleiuri, vopsea veche, fragmente care se desprind, urme de mușcări și de umezeală etc. Amorsați folosind Smaltoplast Universal Primer, în timp ce suprafețele pătate cu nicotină, fum, vapori de la radiator, fum de tutun, markere, cerneluri, ciuperci, mușcări, umiditate, ulei, graffiti se amorsează cu SMALTOX hydro.

## UTILIZARE

Amestecați bine. Aplicați uniform unul sau două straturi de vopsea lavabilă CHIEF. Reduceți pierderile de vopsea: pentru o suprafață de 10 m<sup>2</sup> și două straturi, veți avea nevoie de 1,6 l de vopsea.

**Sfat!** Reduceți numărul total de straturi cu nuanțe închise prin aplicarea prealabilă a SMALTOX hydro sau a vopselei lavabile CHIEF într-o nuanță gri S 1502-Y pentru aplicarea nuanțelor galbene, S 1502-R pentru nuanțele roșii etc. sau într-o nuanță din aceeași culoare folosind o bază mai opacă.

## CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umed” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în recipient și curățați-le imediat cu apă caldă cu săpun.

## CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura camerei 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului.

## PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate/precauții, consultați fișa cu date de securitate.

Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de sistemul de lucru al companiei, care se bazează pe cerințele standardelor ISO 9001, 14001 și ale Regulamentului EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.