



CORROLUX antirust

Lac Anticoroziv
Lucios



Randament: 15-17



Uscare: 1 - 3 ore



Diluare:

Până la 5% în volum cu Smaltolux
White spirit

Până la 12% în volum cu Diluant



Revopsire: 18 ore



Ambalaj: 750ml , 2,5lt

Aplicare: Pensulă, Rulou, Pistol

CARACTERISTICI GENERALE

Lac anticoroziv lucios potrivit pentru vopsirea de suprafețe metalice noi, precum și pentru suprafețele metalice vechi deja ruginite. Constituie soluția ideală pentru vopsirea de suprafețe metalice cu numai un produs fără alt produs anticoroziv, oferind așadar mare economie de timp și un cost redus al materialelor.

Vopseaua prezintă aderență puternică, foarte bună dispersie și uscare rapidă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	Lucios cu luciu 84-88 unități la 60°.
Greutate specifică	1,18 - 1,21 kg/lt (Alb). 0,98 - 1,00 kg/lt (Negru). 1,00 - 1,20 kg/lt (Nuanțe).
Randament	15-17 m ² /lt per strat pe suprafață pregătită corespunzător.
Diluare	Până la 5% în volum cu diluant SMALTOLUX WHITE SPIRIT pentru aplicare cu pensula sau ruloul și până la 12% cu Diluant Nr.1 VECHRO pentru aplicare cu pistolul.
Uscare	Uscat la atingere în 1 - 3 ore, depinde de condițiile meteo și de nuanță.
Revopsire	Cel puțin 18 ore după aplicare. Se recomandă ca revopsirea să fie efectuată după întărirea completă al primului strat. Acești timpi se prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală.
Clasa COV	"Straturi de acoperire speciale mono-componente. Finisare antierozivă". Tip D. Valoare limită COV = 500 gr/lt. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare = 485 gr/lt. Întrunește cerințele Legislației și după anul 2011. COV ori SOV: Substanțe organice volatile cu punct de fierbere < 250 °C.
Protecție antierozivă	După 240 de ore (10 zile) pulverizare cu sare, produsul la o grosime de film uscat de 100 micron prezintă un comportament extraordinar.
Nuanțe	Alb, negru și nuanțe gata pregătite după graficul de culori.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie curățate de materiale cu coeziune defectă sau proastă, cum ar fi vopseala decojită, bucăți de rugină friabile, grăsimi, săruri, ca să fie atinsă aderența maxim posibilă. Curățați suprafața cu SMALTOLUX WHITE SPIRIT.

APLICARE

Aplicăm un strat sau două straturi de CORROLUX (grosime de film uscat 80-120 μm) ca să obținem o protecție anticorozivă mai mare și o finisare netedă /uniformă. Asigurați-vă că sunt acoperite corect cu vopsea toate colțurile și punctele dificile a suprafeței sub vopsire.

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopseala. Stoarceți bine vopseala de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le cu diluant și săpun.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8 - 30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Mai multe informații referitor la pericolozitatea produsului, la Fișa Datelor de Securitate (MSDS) a produsului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii.



Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001, 14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.