



Corrolux Metal Effect

**Metalizat perlat
Lac Anticoroziv**



Randament: 8-10



Uscare: 2 - 3 ore



Diluare: 5% în volum cu Smaltolux White Spirit pentru pensulă/rulou, sau până la 8% în volum cu Diluant Nr. 1 Vechro pentru aplicare cu pistolul



Revopsire: 16 - 18 ore



Ambalaj: 750ml , 2,5lt

Aplicare: Pensulă, Rulou, Pistol

CARACTERISTICI GENERALE

Vopsea cu lac cu textură excelentă de relief metalizat - perlat, potrivită pentru suprafețe metalice interioare și exterioare. Constituie soluția ideală pentru vopsirea și decorarea suprafețelor metalice cu numai un produs (fără alt produs anticoroziv), combinând economia semnificativă de timp și costul redus al materialelor cu protecția anticorozivă crescută. Vopseaua prezintă aderență puternică, dispersare foarte bună și uscare rapidă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Mat cu textură de relief.
Greutate specifică	1,38-1,42 kg /lt (Bază metalizată).
Randament	8-10 m ² /lt pe strat.
Diluare	Până la 5% în volum cu diluant SMALTOLUX WHITE SPIRIT pentru aplicare cu pensula sau ruloul și până la 8% cu Diluant Nr. 1 VECHRO pentru aplicare cu pistolul.
Uscare	Uscat la atingere în 2 - 3 ore, depinde de condițiile meteo și de nuanță.
Revopsire	16 - 18 ore după aplicare și după întărirea primului strat.
Clasa COV	"Straturi de acoperire speciale mono-componente. Finisare antierozivă". Tip D. Valoare limită COV = 500 gr/lt. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare = 430 gr/lt. Întrunește cerințele Legislației și după anul 2011. COV ori SOV: Substanțe organice volatile cu punct de fierbere < 250 °C
Nuanță	Bază de metalizat perlat pentru crearea nuanțelor graficului de culori Corrolux Metal Effect

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Curățați bine suprafețele de grăsimi, praf, uleiuri, lubrefianți, vopsele vechi, părți friabile, rugină ș.a.m.d. Sablați și curățați bine.

APLICARE

Amestecați bine. Aplicați două straturi de CORROLUX metal effect. Pentru atingerea unei protecții anticorozive mai bune și unei finisări uniforme asigurați-vă că sunt acoperite corect cu vopsea toate colțurile și punctele mai dificile a suprafeței sub vopsire. Pentru cea mai bună posibilă protecție anticorozivă, aplicați cel puțin 100μm de grosime de film sau aplicați înainte grund OXIDOL.



Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopsea. Stoarceți bine vopsea de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le îndată cu diluant și săpun.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8 - 30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii.

Mai multe informații la Fișa Datelor de Securitate (MSDS) a produsului.



Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.