



Gumilak Metal Chassi

Vopsea anticorozivă pentru protecția șasiului autovehiculelor



Randament de acoperire: 12-14 m²/l



Timp de uscare: 1-2 ore



Diluare: Până la 5% pe volum utilizând diluantul SMALTOLUX WHITE SPIRIT pentru aplicarea cu pensula sau trafaletul. Pentru aplicarea cu pistolul de pulverizare până la 12% pe volum folosind diluantul VECHRO nr. 1.



Aplicarea unui strat suplimentar: 18 ore



Ambalaj: 750 ml, 2,5 l

Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de pulverizare

CARACTERISTICI GENERALE

Vopsea cu bază alchidică, lucioasă, cu conținut redus de COV, potrivită pentru vopsirea șasiului autovehiculelor și a pieselor metalice. Oferă protecție împotriva ruginii, se usucă rapid, are o aderență excelentă la suprafețele metalice și o rezistență excelentă la apă, benzină și ulei de mașină.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Luciu > 80 de unități la 60°.
Greutate specifică	1,19-1,24 kg/l
Randament de acoperire	12-14 m ² /l pe strat, în funcție de suprafață.
Diluare	Până la 5% pe volum utilizând diluantul SMALTOLUX WHITE SPIRIT pentru aplicarea cu pensula sau trafaletul. Pentru aplicarea cu pistolul de pulverizare până la 12% pe volum folosind diluantul VECHRO nr. 1.
Timp de uscare	Uscare la suprafață în 1-2 ore. Se usucă complet după 3-4 ore.
Aplicarea unui strat suplimentar	Cel puțin 18 ore după aplicare sau după întărirea completă a primului strat. Aceste perioade se măresc în condiții de frig și umiditate.
Clasa COV	„Acoperitori unicomponenți cu funcție specială. Finisaj anticoroziv”. Tip D. Valoarea de prag pentru COV = 500 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 490 g/l. Îndeplinește cerințele legale în vigoare după 2011. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Culoare	Maro și negru.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie curățate de praf, grăsimi, ulei, vopsea veche exfoliată, fragmente care se desprind, rugină, grăsimi etc. Înainte de aplicare, se recomandă să spălați bine suprafața cu un diluant și apoi să curățați bine cu șmirghel.

UTILIZARE

Aplicați unul sau două straturi de CHASSIS COLOR la diluția adecvată. Pentru o protecție îmbunătățită, se recomandă un strat final de vopsea folosind SMALTOLUX extra sau GUMILAK metal.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umed” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în recipient și curățați-le cu diluant și apă cu săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului.

PĂSTRARE

A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare. Închideți bine recipientul după utilizare. Recuperați excesul de vopsea pentru a-l refolosi. Reutilizarea vopselelor poate minimiza cu adevărat efectele produsului asupra mediului pe durata de viață a acestuia.

NOTE

Mai multe informații sunt disponibile în fișele cu date de securitate (FDS) ale produselor.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.