



GUMILAK

Lac cu protecție anticorozivă crescută

Lucios & Satinat & Mat



Randament: 14-16




Uscare: 2 - 3 ore



Diluare:

5% în volum cu White spirit

8% în volum cu Diluant Nr.1



Revopsire: 18 ore



Ambalaj:

Lucios: 200ml, 375ml, 750ml, 2,5lt,

5lt Satin: 750ml, 2,5lt

Mat Negru: 375ml, 750ml, 2,5lt



Aplicare: Pensulă, Rulou, Pistol

CARACTERISTICI GENERALE

Vopsea cu lac de calitate înaltă de generație nouă pentru uz exterior și interior cu conținut redus în COV și proprietăți anticorozive ranforsate. Ideal pentru orice suprafață metalică, unde se dorește o finisare excelentă, duritate crescută și rezistență mecanică. Oferă menținerea crescută a luciului și a nuanței chiar și în condiții

meteo nefavorabile. Se usucă repede și uniform pe toată grosimea filmului și prezintă aderență excelentă și rezistență la apă. Prezintă randament și acoperabilitate crescută și lucrabilitate ușoară. Cu adăugarea de materiale solide al agentului de întărire GUMILAK metal, se reușește uscarea mai rapidă, duritatea și rezistența crescută la condițiile meteo nefavorabile.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	Lucios cu luciu 86 - 88 unități la 60°. Satinat cu luciu 35 - 45 unități la 60°. Mat cu luciu <4 unități la 60°.
Greutate specifică	1,19 - 1,23 kg/lt (Lucios - Alb) 1,22 - 1,26 kg/lt (Satinat - Alb). 1,32 - 1,40 kg/lt (Mat - verde, negru).
Randament	14-16 m ² /lt pe strat pe o suprafață pregătită corespunzător.
Diluare	Pentru aplicare cu pensula sau cu ruloul până la 5% în volum cu diluant SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Pentru aplicare cu pistol convențional sau airless până la 8% în volum cu Diluant Nr.1 VECHRO.
Uscare	Uscat la atingere în 2 - 3 ore.
Revopsire	Cel puțin 18 ore după aplicare. Se recomandă ca revopsirea să fie efectuată după întărirea completă al primului strat. Acești timpi se prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală.
Clasa COV	"Straturi de acoperire speciale cu două componente. Finisare antierozivă". Tip D. Valoare limită COV = 500 gr/lt. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare = (alb) 450 gr/lt, (nuanțe) 499 gr/lt. Vopseaua conține și solvenți care nu sunt COV. COV ori SOV: Substanțe organice volatile cu punctul de fierbere < 250°C.
Utilizarea agentului de întărire GUMILAK metal	Pentru aplicare cu pensula sau cu ruloul adăugăm până la 10% în volum cu agent întărit GUMILAK metal. Pentru aplicare cu pistol convențional sau airless adăugăm în plus până la 4-8% în volum Diluant NR.1 VECHRO la vopseaua inițială. Mixtura trebuie aplicată în 8-12 ore.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Curățați bine suprafețele de grăsimi, praf, uleiuri, vopsele vechi, părți friabile, rugină ș.a.m.d. Sablați bine. Pe suprafețe metalice noi aplicați un strat anticoroziv de OXIDOL.

APLICARE

Amestecăm bine. Aplicăm un strat sau două straturi de GUMILAK metal cu protecție anticorozivă ranforsată.

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umed" într-un vas sau lighean cu vopsea. Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le cu diluant și săpun.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8 - 30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Mai multe informații referitor la pericolozitatea produsului, la Fișa Datelor de Securitate (MSDS) a produsului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii.



Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.