



Gumilak Metal Grund

Grund pentru suprafețe metalice și izolator pentru



Randament: 14-18



Uscare: uscat la atingere în 1 - 2 ore, uscare completă în 3 - 4 ore.



Diluare: 4% în volum cu White Spirit pentru pensulă/rulou, sau până la 4% cu Diluant Nr.1 Vechro pentru aplicare cu pistolul



Revopsire: 6 -10 ore



Ambalaj:

Alb : 375ml, 750ml , 2,5lt, 5lt, 10lt

Gri : 750ml, 2,5ml

Aplicare: Pensulă, Rulou, Pistol

CARACTERISTICI GENERALE

Substrat bazat pe rășini sintetice, cu conținut redus de COV și cu miros mai redus la aplicare. Este potrivit pentru aplicarea de grund pe suprafețe metalice și pentru izolarea petelor pe suprafețe de pereți-acoperișuri sau și de lemn. Prezintă aderență foarte bună, lucrabilitate ușoară, dispersare excelentă, se freacă ușor și se revopsește rapid cu vopsele plastice acrilice sau cu vopsele cu lac.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	Lucios cu luciu 10-25 unități la 60°.
Greutate specifică	1,54-1,57 Kg/lt (Alb), 1,53-1,56 Kg/lt (Gri).
Randament	14-18 m ² /lt pe strat.
Diluare	Până la 4% în volum cu diluantul WHITE SPIRIT pentru aplicare cu pensula sau cu ruloul, pentru aplicare cu pistol airless până la 4% în volum cu Diluant Nr. 1 VECHRO.
Uscare	Uscat la atingere în 1-2 ore, se usucă complet după 3-4 ore, depinde de condițiile meteo și de nuanță.
Revopsire	Se revopsește după 6-10 ore și după întărirea completă al primului strat. Acești timpi se prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală.
Clasa COV	a. " Pentru decorare interior/exterior și pentru acoperiri din lemn și din metal". Tip D. Valoare limită COV = 300 gr/lt. b. "Grunduri de sigilare". Tip D. Valoare limită COV = 350 gr/lt. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare = 295 gr/lt. Vopseaua conține și solvenți care nu sunt COV. Întrunește cerințele Legislației și după anul 2011. COV ori SOV: Substanțe organice volatile cu punct de fierbere <250°C.
Nuanță	Alb și Gri.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Curățați bine suprafețele de praf, uleiuri, vopsele vechi, bucăți friabile, rugină ș.a.m.d. Sablați bine și îndepărtați praful. Pentru protecția anticorozivă a suprafețelor metalice, se recomandă aplicarea prealabilă unui strat de anticoroziv OXIDOL.

APLICARE

Amestecăm bine înainte de utilizare. Aplicăm un strat sau două straturi de grund Gumilak Metal uniform. Putem aplica după caz ca vopsea finală Gumilak Metal, Smaltolux extra sau oricare ripolină VECHRO.



Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopsea. Stoarceți bine vopsea de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le cu diluant Nr.1 VECHRO, apă caldă și săpun. Dacă vopsea se usucă se îndepărtează numai cu detergenți puternici. Nu aruncați lichidele de spălare în orizontul acvifer.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8 - 30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Mai multe informații la Fișa Datelor de Securitate (MSDS) a produsului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii



Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.