



OXIDOL

Grund Anticoroziv



Randament: 14-16



Uscare: 1 - 1½ oră



Diluare:

Cu White Spirit: până la 5%
(pensulă/rulou) Cu diluant Nr.1 Până



Revopsire: 18+ ore



Ambalaj:

Maro - Gri: 375ml, 750ml , 2,5lt, 5lt

Alb: 375ml, 750ml, 2,5lt

Aplicare: Pensulă, Rulou, Pistol

CARACTERISTICI GENERALE

Grund perfect anticoroziv de generație nouă, cu conținut scăzut în COV și miros redus la aplicare. Poate fi utilizat pentru grunduitul oricărei suprafețe metalice. Realizează protecția efectivă anticorozivă chiar și a suprafețelor expuse la mediu puternic oxidativ. Aderență perfectă. Nu conține pigmenți toxici. Se lucrează ușor și se dispersează minunat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	Satinat cu luciu 14 - 20 unități la 60°.
Greutate specifică	1,41 - 1,44 kg/lt (Alb). 1,38 - 1,41 kg/lt (gri - maro).
Randament	14-16 m ² /lt pe strat, depinde de suprafață.
Diluare	Până la 5% în volum cu diluant SMALTOLUX WHITE SPIRIT pentru aplicare cu pensula sau ruloul. Pentru aplicare cu pistolul și până la 18% în volum cu Diluant NR. 1 VECHRO.
Uscare	Uscat la atingere în 1- 1 ½ de oră. Uscat în profunzime după 3 - 4 ore.
Revopsire	Cel puțin 18 ore după aplicare.
Clasa COV	"Straturi de acoperire speciale mono-componente. Grund pentru substraturi din fier". Tip D. Valoare limită COV = 500 gr/lt. Maxim de concentrație COV a produsului gata spre utilizare = 450 gr/lt. Întrunește cerințele Legislației și după anul 2011. COV ori SOV: Substanțe organice volatile cu punct de fierbere < 250 °C.
Aderență	Grundul prezintă aderență extraordinară (GT0-GT1).
Protecție Anticorozivă	După teste cu pulverizare salină de 200 ore pe grosime de membrană uscată 80μm, produsul prezintă rezistență remarcabilă la dezvoltarea de rugină și de vezicule.
Nuanță	Maro, Gri, Alb.



PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Suprafața trebuie curățată de praf, grăsimi, uleiuri, vopsele vechi friabile, rugină, să fie sablată și să fie curățată bine de praf.

APLICARE

Amestecăm bine. Aplicăm un strat sau două straturi **OXIDOL** pe suprafețele pregătite corespunzător. Putem aplica după caz ca vopsea finală Gumilak Metal, Smaltolux extra sau oricare ripolină **VECHRO**.

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopsea. Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le cu diluant Nr.1 **VECHRO**, apă caldă și săpun. Dacă vopseaua se usucă se îndepărtează numai cu detergenți puternici. Nu aruncați lichidele de spălare în orizontul acvifer.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8 - 30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Mai multe informații referitor la pericolozitatea produsului, la Fișa Datelor de Securitate (MSDS) a produsului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii



Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001, 14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.