



Smaltolux Master Primer

Grund ecologic acrilic
cu utilizări multiple



Randament de acoperire: 7-9
m²/l



TimP de uscare: 1-1½ oră



Diluare: 0% sau până la 10% cu
solvent nr. 1



Aplicarea unui strat
suplimentar: 6 ore



Ambalaj: 750 ml, 2,5 l

Utilizare: Pensulă, trafalet, bidinea

CARACTERISTICI GENERALE

POLYDOX este un produs avansat tehnologic, bazat pe rășini acrilice speciale, care asigură o aderență deosebită, penetrare, rigiditate și rezistență la abraziune și șocuri. Protejează suprafețele vopsite de efectele vremii și ale poluării aerului și nu se îngălbenește. Produsul are o rezistență deosebită la apă și substanțe alcaline. Nu se exfoliază cu ușurință.

POLYDOX este potrivit pentru marmură, ardezii Karystos, cărămizi, faianță, plăci ceramice, mozaicuri, tencuială pe bază de ipsos, plăci de ciment, porolit, plăci de azbest, pietre neabsorbante etc., expuse condițiilor meteorologice. Poate fi folosit și pentru interior pe suprafețe similare, în scopuri estetice și decorative.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Satinat până la semilucios în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței.
Greutate specifică	0,90-0,94 kg/l.
Randament de acoperire	7-9 m ² /l pe strat, în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței.
Diluare	Gata pentru utilizare sau, dacă este necesar, până la 10% pe volum cu diluantul VECCHRO nr. 1. Atenție! Produsul nu poate fi diluat cu SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
TimP de uscare	Uscat la atingere în 1-1½ ore.
Aplicarea unui strat suplimentar	La cel puțin 6 ore după aplicarea stratului anterior.
Clasa COV	„Grunduri adezive”. Tip D. Valoarea de prag pentru COV = 750 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 710 g/l. Îndeplinește cerințele legale în vigoare după 2011. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Rezistență la apă și la substanțe alcaline	Produsul are o rezistență ridicată la apă și la substanțe alcaline.
Culoare	Incolor - Transparent.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie curățată de uleiuri, grăsimi, lubrifianți, păcură, parafine, dar și de corpuri străine și trebuie să fie complet uscată.

UTILIZARE

Amestecați bine. Aplicați unul sau două straturi de POLYDOX.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umed” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în recipient și curățați-le cu solvent VECCHRO nr. 1, apă caldă și săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului.

PĂSTRARE

A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare. Închideți bine recipientul după utilizare. Recuperați excesul de vopsea pentru a-l refolosi. Reutilizarea vopselelor poate minimiza cu adevărat efectele produsului asupra mediului pe durata de viață a acestuia.

NOTE

- PERICULOS PENTRU MEDIU.
- NOCIV.

Mai multe informații sunt disponibile în fișele cu date de securitate (FDS) ale produselor.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.