



Smaltofill Elastic Putty

Chit elastomeric cu
microsfere



Randament de acoperire: 1-2,5 m²/l



Timp de uscare: 3-6 ore



Diluire: -



Aplicarea unui strat
suplimentar: 1-2 zile



Ambalaj: 1 kg, 4 kg

Utilizare: Spaclu

CARACTERISTICI GENERALE

Chit elastomeric pe bază de apă ranforsat cu microsfele, pentru utilizări în interior și în exterior; potrivit pentru etanșarea și umplerea fisurilor și rosturilor din zidărie și acoperișuri, dar și pentru umplerea rosturilor între materiale cu compoziții diferite (zidărie, lemn, smoală, poliuretan expandat etc.). Asigură o umplere satisfăcătoare, o contracție minimă și nu se fisurează. Asigură o bună aderență, o rezistență excelentă la substanțe alcaline și la variații mari de temperatură. Poate fi șlefuit.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate specifică	1,16-1,24 kg/l.
Randament de acoperire	1-2,5 m ² /kg, în funcție de suprafață și de adâncimea fisurii/rostului.
Diluire	Gata pentru utilizare.
Timp de uscare	3-6 ore. Perioadele se măresc în funcție de mărimea fisurii/rostului.
Aplicarea unui strat suplimentar	Se pot aplica straturi suplimentare la 1-2 zile după uscare și în funcție de temperatură și umiditate.
Clasa COV	„Grunduri de etanșare”. Tip Y. Valoarea de prag pentru COV = 30 g/l. Conținut maxim al produsului gata pentru utilizare = 25 g/l. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Culoare	Gri deschis.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Curățați temeinic suprafețele de praf, uleiuri, vopsea veche, fragmente care se desprind, urme de mușcături etc. Fisuri/rosturi mari: se amorsează inițial folosind grundul SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER sau SMALTODUR și se încarcă folosind material din poliester, șnur poliuretanic sau fibră de sticlă.

UTILIZARE

Aplicați 1 strat. În fisurile/rosturile mari, poate fi necesar un al doilea strat.

CURĂȚAREA SCULELOR

Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în recipient și curățați-le imediat cu apă caldă cu săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Suprafețele noi trebuie lăsate să se usuce timp de 3-4 săptămâni înainte de amorsare.

PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare.

NOTE

SMALTOFILL elastic PUTTY nu necesită nicio etichetare a pericolelor în conformitate cu legislația actuală.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.