



Smaltolux

Ripolină de Lux



Randament: 16-18




Uscare: 2 - 4 ore



Diluare: 4% în volum cu Smaltolux White Spirit

sau până la 4% în volum cu diluant



Revopsire: 16 ore



Ambalaj:

Lucios Alb: 375ml, 750ml, 2,5lt, 5 lt

Satinat Alb: 750ml, 2,5lt, 5lt Mat

Alb: 750ml , 2,5lt Mat Negru:

750ml

Aplicare: Pensulă, Rulou, Pistol

CARACTERISTICI GENERALE

Ripolină de nouă generație de standarde înalte, potrivită pentru utilizare în interior și exterior, cu conținut redus în COV și miros redus la aplicare. Ideal pentru aplicare pe suprafețe din lemn și metal. Conferă finisare perfectă și rezistență mecanică extraordinară. Menține luciul și prezintă rezistență mare la apă. Constituie soluția ideală pentru reîmprospătări din cauza acoperibilității extinse. Se dispersează frumos și se lucrează ușor. Prezintă rezistență crescută la îngălbenire și uscare foarte bună. Nu conține plumb sau pigmenți. Este disponibilă pentru finisare în luciu, satinat și mat.

Pentru evitarea îngălbenirii în spații interioare fără lumină, utilizați ripolina cu apă SMALTOLUX Hydro.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	Lucios: 88-90 unități la 60° & 78-80 unități la 20° Satinat: 20-30 unități la 60° Mat: 6-7 unități la 60°
Greutate specifică	Lucios: 1,21 - 1,29 kg/lt (alb) / 0,94 - 1,20 kg/lt (nuanțe). Satinat: 1,33 - 1,38 kg/lt (Alb). Mat: 1,38 - 1,42 kg/lt (Alb).
Randament	16-18 m ² /lt pe strat depinde de suprafață.
Diluare	Până la 4% în volum cu diluantul SMALTOLUX WHITE SPIRIT pentru aplicare cu pensula sau cu ruloul, iar pentru aplicare cu pistol airless până la 4% în volum cu Diluant Nr. 1 VECHRO.
Uscare	Uscat la atingere în 2 - 4 ore.
Revopsire	Se revopsește după 16 ore și după întărirea completă a primului strat. Acești timpi se prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală.
Clasa COV	" Pentru decorare interior/exterior și pentru acoperiri din lemn și din metal". Tip D. Valoare limită VOC = 300 gr/lt. Maxim de concentrație VOC al produsului gata spre utilizare = 295 gr/lt. Vopseaua conține și solvenți care nu sunt COV. COV ori SOV: substanțe organice volatile cu punct de fierbere < 250°C.
Nuanțe	Lucios, Satinat: Alb & mii de nuanțe prin sistemul de creare de nuanțe DISPOZIȚII ÎN CULORI. Lucios: Nuanțe gata preparate Mat: Alb & negru



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie curățată de praf, grăsimi, uleiuri, vopsele vechi decojite, bucăți friabile ș.a. Înaintea aplicării se recomandă o sablare bună în special dacă este vorba de lac vechi și îndepărtarea minuțioasă a prafului. Grunduim suprafețele din lemn cu 1-2 straturi de VELATOURA SMALTOLUX, iar suprafețele metalice cu 1 strat anticoroziv OXIDOL.

APLICARE

Amestecăm bine. Aplicăm un strat sau două straturi de SMALTOLUX extra pentru un rezultat mai bun la diluarea potrivită.

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopsea. Stoarceți bine vopsea de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le cu diluant Nr.1 VECHRO, apă caldă și săpun.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8 - 30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Mai multe informații referitor la pericolozitatea produsului, la Fișa Datelor de Securitate (MSDS) a produsului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii.



Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.