




Conservant pentru lemn



Aplicare: Pensulă, Rulou

Smaltoxyl Hydro Conservant este un conservant hidrosolubil de utilizare interior și exterior care pătrunde și impregnează porii lemnului, conferind o protecție eficientă împotriva fungilor septici (care atacă și distrug lemnul) și împotriva fungilor care deformează lemnul provocând cianoză, pete și mucegai. Menține elasticitatea sa cu rezultatul de a urma mișcările naturale a lemnului și a respira în paralel. Are miros redus și se revopsește cu lacuri Smaltoxyl pe baza de apă și diluant (uz Universal).

Greutate specifică	1,01 - 1,03 kg/lt
Randament	15-17 m ² /lt per strat, depinde de absorbabilitatea suprafeței. Randamentul crește cu straturile.
Diluare	Gata pentru utilizare.
Uscare	Uscat la atingere în 1 - 2 ore.
Revopsire	Se revopsește în 4-6 ore. Acești timpi se prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală.
Clasa COV	A. "Vopsele absorbabile pentru lemn". Tip Y. Valoare limită COV:130gr/lt. B. "Grunduri de adeziune (care conferă proprietăți hidrofobe sau/și protejează lemnul împotriva cianoziei)". Tip Y. Valoare limită COV: 30 gr/lt. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare: 20gr/lt.
Numărul aprobării	YπAAT GR: TP18-0065-OP YπΓ CY: TP18-58
Durata de viață în recipient	18 luni de zile.
Compoziția Substanțelor active	0,62 % B/o IPBC & 1,25% B/o Propiconazole.
Doza	115 - 135 ml/m ² per două straturi. Foarte eficientă compoziție potrivită pentru uz profesional.
Nuanță	Incolor și nuanțe gata preparate.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie curățată de praf, grăsimi, uleiuri, vopsele vechi friabile, rugină, să fie sablată și să fie curățată bine de praf.

APLICARE

Amestecăm bine înainte de utilizare dar și pe durata vopsitului. Aplicăm două straturi SMALTOXYL hydro conservant pe suprafețe uscate și perfect curate pe direcția "apelor" lemnului.

Culoarea finală poate fi aplicată după caz cu Smaltoxyl Hydro sau oricare lac cu diluant VECHRO.



Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopseala. Stoarceți bine vopseala de pe uneltele înapoi în cutie și curățați-le cu apă caldă și săpun. Dacă vopseala se usucă se îndepărtează numai cu detergenți puternici. Nu aruncați lichidele de spălare în orizontul acvifer.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatura spațiului 8-30°C iar umiditatea relativă sub 80%. Conținutul maxim în umiditate nu trebuie să depășească 18% pentru lemnul moale poros și 15% pentru lemnul dur. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Conține IPBC & PROPICONAZOLE. Poate provoca reacție alergică. Pentru evitarea pericolelor asupra sănătății umane și asupra mediului, urmați instrucțiunile de utilizare de pe eticheta produsului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii. Mai multe informații la Fișele cu Datele de Securitate (MSDS) ale produselor.

Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001, 14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.

