



SMALTOXYL YACHT VARNISH

LAC DECORATIV ȘI DE PROTECȚIE PENTRU PANEL



Timp de uscare: 3-4 ore



Diluare: Pentru aplicarea cu pensula sau trafaletul 5-10% din volum cu diluantul SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Pentru aplicarea cu pistolul de pulverizare de până la 10% din volum cu diluantul VECHRO nr. 1.



Aplicarea unui strat suplimentar: 18-24 de ore



Ambalaj: 750 ml și 2,5 l

Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de pulverizare

CARACTERISTICI GENERALE

Lac de protecție și decorativ pentru panel de înaltă rezistență, pentru utilizare în interior și la exterior, pe bază de rășini alchidice și poliuretanice modificate special. Datorită compoziției sale, protejează pelicula de vopsea împotriva umezelii, a descompunerii și a dezvoltării ciupercilor. Filtrele UV selectate corespunzător oferă o protecție eficientă împotriva radiațiilor ultraviolete. Își menține elasticitatea, astfel încât să poată urmări mișcarea naturală a lemnului. Oferă performanțe excelente; permite o aplicare ușoară și se distribuie în mod excepțional. Oferă o peliculă dură și elastică.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	Lucioasă și satinată
Greutate specifică	0,96-1,00 kg/l
Diluare	Pentru aplicarea cu pensula sau trafaletul 5-10% din volum cu diluantul SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Pentru aplicarea cu pistolul de pulverizare de până la 10% din volum cu diluantul VECHRO nr. 1.
Timp de uscare	Uscat la atingere în 3-4 ore.
Categoria COV	„Lacuri și baițuri decorative pentru interior/exterior”. Tip D. Valoarea de prag pentru COV = 400 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 395 g/l. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Randament de acoperire	12-18 m ² /l pe strat, pe o suprafață pregătită corespunzător.
Aplicarea unui strat suplimentar	18-24 de ore după aplicare. Aceste perioade se măresc în condiții de frig și umiditate.
Culori	Lucios și satinat: Incolor



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie curățată de grăsimi, ulei, vopsea veche, umezeală; de asemenea, suprafața trebuie șlefuită și curățată bine de praf. Pe lemnul nou, aplicați mai întâi 1 strat de agent de protecție a lemnului SMALTOXYL BASE, pentru o protecție eficientă împotriva insectelor (cari) și a ciupercilor

UTILIZARE

Amestecați bine înainte de utilizare și în timpul aplicării. Aplicați 2 straturi de SMALTOXYL YACHT VARNISH pe suprafețe uscate și complet curate. Șlefuiți între două straturi.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umed” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în cutie și curățați-le imediat cu apă caldă cu săpun. Nu goliți lichidele folosite la spălare în apele subterane.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura spațiului 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 18% pentru lemnul de esență moale și poros și 15% pentru lemnul de esență tare. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului.

PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare.

NOTE

Pentru instrucțiuni de securitate detaliate, consultați fișa cu date de securitate (FDS).

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.