



Vechro Fast Cret

Mortar alb
pentru reparații rapide



Consum: 12-14 kg/m² pentru
o grosime a mortarului de 1 cm



Diluare: 1 kg de apă la 5 kg de
mortar



Ambalaj: 5 kg, 25 kg

Aplicare: Mistrie



CARACTERISTICI GENERALE

Mortar ranforsat pentru reparații rapide, pe bază de ciment Portland alb, hidroxid de calciu, agregate cu granulometrie selectată și aditivi speciali pentru a asigura aderența puternică la substrat și o rezistență mecanică mare. Nu conține ipsos. Se utilizează pentru repararea și refacerea zonelor de tencuială, cărămidă, beton, tencuială de ciment uzate din structurile vechi sau noi, pe suprafețele exterioare sau interioare. Soluție ideală pentru lucrările de restaurare. Clasificat ca R/CSII.

CARACTERISTICI TEHNICE

Granulometrie	0-1 mm
Greutate specifică	1630 kg/m ³
Rezistență la compresie (28 de zile)	2,7 MPa (categoria CSII)
Rezistență la încovoiere (28 de zile)	1,0 MPa

CE

14

www.vechro.gr

FAST CRET

EN 998-1

Mortar pentru reparații cu întărire rapidă într-un singur strat pentru
utilizare în interior sau în exterior (tip R/CSII)

DoP: 03-CE-FAST CRET

Reacția la foc	Clasa A1
Absorbția de apă prin capilaritate	>0,3 kg/m ² după 24 de ore
Coeficientul de permeabilitate la vapori de apă	$\mu \leq 15$
Aderență	0,2 N/mm ² (FPb)
Conductivitate termică	$\lambda_{10, uscat} = 0,35 \text{ W/mK}$ (valoare tabelară medie, P=50%)
Substanțe periculoase	A se vedea FDS



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Folosiți unelte adecvate pentru a îndepărta zonele de tencuială uzată, care se desprinde. Apoi utilizați o perie cu peri duri pentru a îndepărta bine materialul care se desprinde, praful etc.

APLICARE

Amestecați bine manual, cu o bormașină electrică sau într-o betonieră 5 kg de mortar cu aproximativ 1-1,1 kg de apă, în funcție de lucrabilitatea dorită. Dacă există crăpături în substratul de zidărie (cărămizi), realizați reparații locale. Stropiți suprafața cu apă înainte de a aplica mortarul. Aplicați-l folosind o mistrie într-un strat de până la 2 cm. Fixați o plasă din fibră de sticlă pe îmbinările diferitelor elemente structurale, pe panourile izolatoare și oriunde altundeva este necesar. Pentru reparații dificile și pentru îmbunătățirea suplimentară a proprietăților de aderență și flexibilitate se recomandă înlocuirea unei părți de apă (25%) cu emulsie de ranforsare (cauciuc sintetic) FIX Smaltoplast DUR. Puteți finisa mortarul la 30-40 de minute după aplicare, în funcție de grosimea acestuia. Aplicați un compus de nivelare adecvat, grund sau vopsea.

Nu adăugați cantități excesive de apă întrucât acest lucru crește șansa de formare a crăpăturilor și de reducere a durabilității. Nu amestecați materialul prea mult timp. Utilizați-l în decurs de 15-30 de minute.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatură de aplicare +5 °C - +35 °C. Nu este recomandată utilizarea în condiții meteorologice extreme de îngheț sau căldură. În perioadele cu temperaturi ridicate, este necesară umezirea periodică a materialului timp de 48 de ore după aplicare.

PĂSTRARE

Durata maximă de depozitare în ambalajul nedeschis și într-un mediu uscat: 12 luni de la data producției. Conținutul sacului trebuie protejat împotriva umidității.

ETICHETARE

Pentru instrucțiuni detaliate/precauții, consultați fișa cu date de securitate.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate/precauții, consultați fișa cu date de securitate.

Datele tehnice și instrucțiunile incluse în prezenta broșură tehnică se bazează pe audituri ale laboratoarelor acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale EMAS. În calitate de producător, nu suntem responsabili pentru nicio daună sau uzură cauzată în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru aplicarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale acestuia.