



Vechro Pro Bondfix Quartz

Grund adeziv hibrid cu cuarț



Randament de acoperire:
4-12 m²/l



Timp de uscare: ½-1 oră



Diluare: 0%



**Aplicarea unui strat
suplimentar 3-4 ore**



Ambalaj: 750 ml, 2,5 l, 10 l

Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de
pulverizare



CARACTERISTICI GENERALE

Grund hibrid solubil în apă cu miros slab, conținut scăzut de COV. Utilizat ca intermediar, „material de umplere” pe suprafețe din ciment, glet, plăci de ciment, gips-carton, polistiren expandat sau extrudat, BCA, blocuri de beton, mozaic, faianță, placaj marin, MDF și alte suprafețe de armare din lemn sau metal, adeziv pentru faianță, mortar de ciment, chit de cuțit și alte materiale similare. Utilizare în interior și exterior. Înlocuiește tencuiala grosieră pe bază de ipsos. Este rezistent la substanțe alcaline și la umezeală. Aderență excelentă. După aplicare, creează o suprafață aspră. Gata pentru utilizare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Mat
Greutate specifică	1,21-1,25 g/l
Randament de acoperire	4-12 m ² /l pe strat, în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței și de grosimea dorită a stratului.
Diluare	Gata pentru utilizare
Timp de uscare	Uscat la atingere în ½-1 oră.
Aplicarea unui strat suplimentar	Se poate aplica un strat suplimentar la 3-4 ore. Aceste perioade se măresc în condiții de frig și umiditate.
Clasa COV	„Grunduri de impregnare”. Tip Y. Valoarea de prag pentru COV = 30 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 25 g/l.
Culoare	Ocru. Nu poate fi colorat!



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Curățați temeinic suprafețele de uleiuri, fragmente care se desprind, praf și mucegai.

UTILIZARE

Amestecați bine înainte de utilizare după diluarea vopselei cu apă. Aplicați 1-2 straturi de Vechro Pro Bondfix Quartz uniform pe suprafață, pentru a obține rugozitatea dorită.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umed” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în recipient și curățați-le imediat cu apă caldă cu săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării și după aplicare pot afecta proprietățile finale ale produsului. Suprafețele noi trebuie lăsate să se usuce timp de 3-4 săptămâni înainte de amorsare.

PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare.

NOTE

Produsul nu necesită etichetarea pericolelor în conformitate cu legislația aplicabilă. Informații suplimentare privind etichetarea pericolelor produsului în conformitate cu legislația europeană și națională actuală pot fi găsite în fișa cu date de securitate (FDS) a produsului.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.