



Vechro Pro Minio Extra

Grund anticoroziv pentru uz profesional



Randament de acoperire: 4-6 m²/kg



Timp de uscare: 6-7 ore



Diluare: 5-10% pe volum folosind diluantul SMALTOLUX WHITE SPIRIT.



Aplicarea unui strat suplimentar: 18 ore



Ambalaj: 750 ml, 2,5 l

Utilizare: Pensulă, trafalet



CARACTERISTICI GENERALE

MINIO EXTRA este un grund antioxidant destinat protejării sporite a structurilor de fier împotriva ruginii în spațiile exterioare și pentru amorsarea suprafețelor din lemn ca inhibitor de descompunere. Se bazează pe un amestec de rășini alchidice, îmbogățit cu oxid de plumb (miniu de plumb). Produsul asigură o aderență foarte bună pe suprafețele metalice. Este ușor de aplicat și se distribuie excepțional.

Pentru o protecție completă împotriva ruginii, este necesară o grosime a peliculei uscate de 50 μm (aproximativ două straturi aplicate cu pensula).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	3-7 unități la 60°.
Greutate specifică	2,16-2,25 kg/l.
Randament de acoperire	4-6 m ² /kg pe strat.
Diluare	5-10% pe volum folosind diluantul SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
Timp de uscare	a) Uscare la suprafață: 1h 30'. b) Uscare completă: 6-7 ore. Timpii de mai sus sunt asigurați în condiții de temperatură de 20 °C și umiditate relativă de 50% La cel puțin 18 ore după aplicare.
Aplicarea unui strat suplimentar	
Clasa COV	„Acoperitori unicomponenți cu funcție specială. Grund pentru substraturi feroase”. Tip D. Valoarea de prag pentru COV = 500 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 375 g/l. Îndeplinește cerințele legale în vigoare după 2011. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Aderența la suprafețele metalice	Vopseaua asigură o aderență excelentă (GT0-GT1).
Elasticitate	Vopseaua asigură o elasticitate foarte bună (rezistență la îndoire peste un dorn cu diametrul de 7 mm: ok)
Protecție anticorozivă	Testarea prin pulverizare cu sare cu durată de 240 h (aproximativ 10 zile) pe o grosime a peliculei uscate de 50 μm, a furnizat următoarele rezultate. a) Grad de umflare 8M/55. b) Grad de corodare 0,031100
Culori	Portocaliu



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura aderența corespunzătoare a vopselei, suprafața care urmează să fie vopsită trebuie curățată de praf, grăsime, ulei, fragmente de vopsea veche, bucăți care se desprind, urme de mușgai etc. Rugina veche trebuie îndepărtată cu grijă cu șmirghel. Șlefuiți ușor suprafața.

UTILIZARE

Amestecați bine. Aplicați două straturi de MINIO EXTRA pentru o pregătire adecvată. Aplicați straturi suplimentare folosind SMALTOLUX extra, GUMILAK metal, MASTER PRIMER, SMALTOLUX hydro etc.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umed” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți bine vopseaua înapoi în recipient și curățați-le cu diluant și săpun. Închideți bine recipientul după utilizare.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului.

PĂSTRARE

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la soare.

NOTE

- TOXIC.
- EXTREM DE INFLAMABIL.
- PERICULOS PENTRU MEDIU.

*Mai multe informații sunt disponibile în fișele cu date de securitate (FDS) ale produselor.

NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.