



Vechro Bond 1000

Белый акриловый
клей для плитки



Расход: 2,5 - 4,5 кг/м², в зависимости от гладкости поверхности и толщины слоя.



Степень разведения: 1,4 кг воды на 5 кг клея



Упаковка: 5 кг, 25 кг

Способ нанесения: Зубчатый шпатель



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Белый клей для плитки на основе портландцемента с высокой прочностью сцепления, подходит для укладки плитки без проскальзывания. Подходит для укладки керамической плитки и декоративного кирпича на оштукатуренные поверхности из бетона, цемента и кирпича, для внутренних и наружных работ. Классификация C1T.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Сила сцепления для бетонной поверхности:	
- Через 28 суток	≥ 1,4 Н/мм ²
- После теплового старения при 70°C	≥ 1,1 Н/мм ²
- После погружения в воду	≥ 0,9 Н/мм ²
- После 25 циклов замораживания и оттаивания	≥ 0,9 Н/мм ²
Скольжение	< 0,5 мм
Время открытой выдержки	20-25 минут
Время готовности к коррекции	10 минут

CE

14

VECHRO S.A. - www.vechro.gr

BOND 1000

EN 12004:2007 + A1:2012

Клей на цементной основе с уменьшенным скольжением.

Код: 01-CE-BOND 1000

Пожаробезопасность	Класс A1
Сила сцепления в виде начального предела прочности сцепления	≥ 0,5 Н/мм ²
Долговечность:	
- Предел прочности сцепления после теплового старения:	≥ 0,5 Н/мм ²
- Предел прочности сцепления после погружения в воду:	≥ 0,5 Н/мм ²
- Предел прочности сцепления после циклов замораживания/оттаивания:	≥ 0,5 Н/мм ²
Высвобождение опасных веществ	См. паспорт безопасности



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносите клей на чистый и сухой субстрат, с которого были предварительно удалены пыль, жир и остатки старого покрытия. Если поверхность является непрочной или крошится, рекомендуется обработать ее специальной грунтовкой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Приготовить смесь, состоящую из 5 кг клея и 1,4 кг воды, тщательно перемешивая ее дрелью с насадкой-мешалкой на малой скорости. Оставьте смесь на 5-10 минут, чтобы она загустела, а затем снова перемешайте. Используя соответствующий зубчатый шпатель (в зависимости от субстрата и типа плитки), равномерно распределите клей по поверхности основания. Использовать приготовленную смесь для приклеивания плитки в течение 20 минут с момента нанесения клея и до появления корки (пленки) на поверхности. Время готовности к коррекции составляет 10 минут, в зависимости от температуры. При наклеивании на плитку следует надавить. Срок годности клея составляет 3-4 часа, в зависимости от температуры и влажности. После того как клей начинает затвердевать, его следует перемешать повторно, не добавляя воду. Цементирование плитки может произойти через 24 часа после укладки на пол и через 12 часов на стену. В сложных условиях (при использовании плитки с низкой впитывающей способностью, при высокой влажности или значительных перепадах температур и т.д.) рекомендуется добавить армирующую эмульсию (синтетический каучук) FIX Smaltoplast DUR из расчета 0,2-0,6 кг эмульсии на 5 кг клея.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения от +5°C до +35°C. Применение клея не рекомендовано в экстремальных условиях: при заморозках и сильной жаре.

ХРАНЕНИЕ

Максимальное время хранения, в закрытой упаковке и в сухой среде: 12 месяцев с даты производства. Следует оберегать содержимое пакета от влаги.

МАРКИРОВКА

Более подробная информация и предупреждения приведены в паспорте безопасности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомьтесь с этикеткой. Более подробная информация и предупреждения приведены в паспорте безопасности.

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах аудиторских проверок аккредитованных лабораторий и являются результатом накопленных знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или износ, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.