




Vechro Bond 2000

Белый суперакриловый
Плиточный клей



Потребление: 2,5-4,5
кг/м², в зависимости от
основания и толщины нанесения



РАЗВЕДЕНИЕ 1,4 кг воды
на 5 кг клея



Упаковка: 5 кг, 25 кг

Применение: Зазубренный
шпатель



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это улучшенный модифицированный белый клей для плитки на основе портландцемента, обладающий повышенной прочностью сцепления. Он идеально подходит для укладки плитки, предотвращая её скольжение, и имеет увеличенное время для корректировки положения плиток после их укладки. Этот клей подходит для всех видов плитки, включая плитку с низкой впитываемостью, клинкерную плитку, искусственный гранит, натуральный камень и другие декоративные материалы. Идеально подходит для бетонных, цементных и каменных штукатурных поверхностей, как для внутреннего так и наружного применения. Классифицируется как C2TE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Прочность связке с бетоном:	
- Через 28 дней	≥ 1,8 Н/мм ²
- После тепловой выдержки при 70 °C	≥ 1,5 Н/мм ²
- После погружения в воду	≥ 1,3 Н/мм ²
- После 25 циклов замораживания/разморозки	≥ 1,2 Н/мм ²
Скольжение	< 0,5 мм
Время для работы	30 - 35 минут
Время корректировки положения	10 минут

CE

14

VECHRO S.A. - www.vechro.gr

BOND 2000

EN 12004:2007 + A1:2012

Это улучшенный цементный клей с уменьшенной склонностью к скольжению и увеличенным временем для корректировки положения материалов. Он предназначен для облицовки как внутри помещений, так и снаружи.

DoP: 02-CE-BOND 2000

Реакция на пламя	Класс E
Прочность сцепления как начальная адгезионная прочность при растяжении.	≥ 1,0 Н/мм ²
Долговременная устойчивость:	
- Прочность сцепления при растяжении после термического старения	≥ 1,0 Н/мм ²
- Прочность сцепления при растяжении после погружения в воду	≥ 1,0 Н/мм ²
- Прочность сцепления при растяжении после циклов замораживания/оттаивания	≥ 1,0 Н/мм ²
Выброс опасных веществ	См. MSDS

VECHRO S.A.

Головной офис: Liosion Ave. Athens, индекс: 111 45

Телефон: (+30) 210-4816101

www.vechro.gr

Технический паспорт E-8051

Дата выпуска: 31/07/2018

Редакция 12/03/2021

