



Gumilak Metal Chassi

Антикоррозионная краска для защиты кузовов автомобилей



Расход: 12-14 м²/л



Степень разведения: До 5% по объему при использовании разбавителя SMALTOLUX WHITE SPIRIT при нанесении кистью или валиком. При нанесении с помощью краскопульта краску разводят растворителем VECURO № 1 в пропорции до 12% по объему.



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Способ нанесения: Кисть, валик, краскопульт



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глянцевая алкидная базовая краска с низким содержанием летучих органических соединений, предназначенная для окраски кузова и металлических деталей автомобиля. Краска обеспечивает защиту от ржавчины, быстро высыхает, обладает высокой адгезией к металлическим поверхностям и высокой устойчивостью к воде, бензину и автомобильному маслу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Блеск > 80 единиц при угле падения 60°.
Удельная плотность	1,19-1,24 кг/л
Расход	12-14 м ² /л на один слой, в зависимости от типа поверхности.
Степень разведения	До 5% по объему при использовании разбавителя SMALTOLUX WHITE SPIRIT при нанесении кистью или валиком. При нанесении с помощью краскопульта краску разводят растворителем VECURO № 1 в пропорции до 12% по объему.
Время высыхания	Время высыхания поверхности 1-2 часа. Полное высыхание краски происходит за 3-4 часа.
Время готовности к повторному нанесению	Не ранее чем через 18 часов после первого слоя или после полного затвердевания первого слоя. В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.
Класс содержания ЛОС	«Специальные однокомпонентные покрытия. Наружное антикоррозийное покрытие». Тип D. Пороговое значение содержания ЛОС - 500 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 490 г/л. Это значение соответствует требованиям законодательства, принятым после 2011 года. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250°C.
Цвет	Коричневый и черный.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности следует очистить от пыли, жира, масла, остатков старой краски, твердых загрязнений, ржавчины и т.д. Перед применением рекомендуется тщательно промывать поверхность растворителем и тщательно отшлифовать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Нанесите один или два слоя краски CHASSIS COLOR, разведенной в соответствии с необходимой пропорцией. Для улучшения защиты рекомендуется нанести второй слой краски с составами SMALTOLUX extra или GUMILAK metal.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При выполнении работ не допускайте их высыхания: храните их в контейнере или в лотке для краски. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в контейнер и промойте их в растворителе и в теплой мыльной воде.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8 - 30 °C, относительная влажность менее 80%. Неблагоприятные условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта..

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей и температур, вызывающих замерзание. После нанесения плотно закройте контейнер. Избыток краски слейте в контейнер. Экономное использование краски позволяет значительно снизить неблагоприятное воздействие лакокрасочных материалов на окружающую среду.

МАРКИРОВКА

Для получения дополнительной информации обратитесь к паспортам безопасности вещества (ПБВ).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомьтесь с этикеткой. Беречь от детей!

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах аудиторских проверок аккредитованных лабораторий и являются результатом накопленных знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или износ, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.