



GUMILAK

Лак-краска с усиленной защитой от ржавчины

Глянцевая, атласная и



Расход: 14-16 м²/л

Высыхание: 2 - 3



Разбавление:

5% от объема продукта
разбавителем White spirit,



Повторная окраска:



Упаковка:

Глянцевая: 200 мл, 375 мл, 750 мл,

2,5 л, 5 л Атласная: 750 мл, 2,5 л

Черная матовая: 375 мл, 750 мл, 2,5



Нанесение: Кисть, валик,

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высококачественная промышленная краска для наружных и внутренних работ нового поколения с низким содержанием летучих органических соединений и улучшенными антикоррозионными свойствами. Идеально подходит для любых металлических поверхностей, где требуется отличная отделка, повышенная твердость и механическая прочность. Обладает высокой способностью сохранения глянца и оттенка даже при неблагоприятных погодных условиях. Быстро и равномерно высыхает по всей толщине пленки и обладает отличной адгезией и устойчивостью к воде. Обладает высокой продуктивностью и покрывающей способностью, легка в работе. Благодаря добавлению отвердителя GUMILAK metal с высоким содержанием сухого остатка достигается еще более быстрое высыхание, повышенная твердость и повышенная устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	Глянцевая с блеском 86 - 88 единиц при 60°. Атласная с блеском 35 - 45 единиц при 60°. Матовая с блеском < 4 единицы при 60°.
Удельный вес	1,19 - 1,23 кг/л (глянцевая - белая) 1,22 - 1,26 кг/л (атласная - белая). 1,32 - 1,40 кг/л (матовая - зеленая, черная).
Расход	14 -16 м ² /л на слой, на должным образом подготовленную поверхность.
Разбавление	Для нанесения кистью или валиком до 5% от объема продукта разбавителем SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Для нанесения стандартным или безвоздушным пульверизатором до 8% от объема продукта растворителем №1 VECCHRO.
Высыхание	Высыхает на отлип через 2 - 3 часа.
Повторное нанесение	Минимум через 18 часов после нанесения. Рекомендуется повторно окрашивать после полного отверждения первого слоя. Указанные сроки высыхания увеличиваются в холодных или влажных условиях.
Класс ЛОС	«Специальные двухкомпонентные покрытия. Антикоррозионная отделка». Тип D. Предельное значение ЛОС = 500 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = (белая) 450 г/л, (оттенки) 499 г/л. Краска содержит растворители, которые не являются ЛОС. ЛОС: Органические летучие соединения, имеющие температуру кипения <250°C.
Использование отвердителя GUMILAK metal	Для нанесения кистью или валиком до 10% от объема отвердителя GUMILAK metal. Для нанесения стандартным или безвоздушным пульверизатором добавить дополнительно до 4-8% от объема продукта растворителем №1 VECCHRO к исходному цвету. Смесь следует наносить в течение 8-12 часов.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхность от жиров, пыли, масел, старой краски, поврежденных фрагментов, ржавчины и т.д. Тщательно обработайте наждачной бумагой. На новые металлические поверхности нанесите слой средства против ржавчины OXIDOL.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешайте. Нанесите один или два слоя GUMILAK Metal с усиленной защитой от ржавчины.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в банке с краской. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в емкость и сразу очистите их растворителем и мылом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8 - 30 °C, относительная влажность ниже 80 %. Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер. Восстанавливайте остатки продукта для повторного использования. Повторное использование краски может действительно минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на окружающую среду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Более подробная информация об опасности продукта содержится в Паспорте безопасности продукта (MSDS).

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вдали от детей.



Τεχνικές данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по применению.