



## Smaltoplast Silicone

**Экологичная силиконовая акриловая (100%) краска с противогрибковыми свойствами**



**Расход:** 11-13 м<sup>2</sup>/л.



**Время высыхания:** 1 час.



**Степень разведения:** 8-15% (с водой)



**Время готовности к повторному нанесению:** 4-6 или 6-8 часов для темных оттенков



**Упаковка:** 3 л, 10 л

**Способ нанесения:** Кисть, валик, краскопульт



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экологически чистая, высококачественная, акриловая краска для окраски и защиты наружной кладки, содержащая силикон и акриловые смолы (100%). Краска обеспечивает водозащиту при максимально возможной воздухопроницаемости. Это обеспечивает защиту поверхности от набухания, отслаивания и в то же время оптимальную теплоизоляцию стен. Состав хорошо наносится и распределяется по поверхности, и обеспечивает великолепные эксплуатационные характеристики и укрывистость. Состав обладает сильной адгезией и устойчивостью к щелочам, ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным погодным условиям, обеспечивая длительную защиту кладки. Экологичная система окраски и защиты SmaltoplastUniversalPrimer и SMALTOPLAST SILICONE обеспечивают надежную защиту кирпичной кладки от загрязняющих атмосферных факторов и карбонизации. Благодаря своему составу, эта краска защищает цветную пленку от роста плесени и грибов, особенно на поверхностях с высокой влажностью. Этот состав рекомендован для реставрации исторических зданий и памятников архитектуры. Краска подходит для ремонта внешних систем теплоизоляции.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                         |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                             | Бархатистая матовая поверхность с индексом блеска 10-16 при угле падения света 85°.                                                                                               |
| Удельная плотность                                      | 1,25 - 1,50 кг/л, в зависимости от оттенка.                                                                                                                                       |
| Расход                                                  | 11-13 м <sup>2</sup> /л на один слой, в зависимости от впитывающей способности поверхности.                                                                                       |
| Время готовности к повторному нанесению                 | Второй слой может наноситься через 4-6 часа. Второй слой краски темного оттенка рекомендуется наносить через 8-10 часов. Полное затвердевание краски происходит через 15-20 дней. |
| Класс содержания ЛОС                                    | «Для наружных стен с минеральными субстратами». Тип Y. Пороговое значение содержания ЛОС - 40 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 20 г/л.          |
| Соппротивление ускоренному старению, атмосферостойкость | Покрытие не трескается, не отшелушивается, не пузырится, не выцветает и не опудривается (ISO 16474-3, ISO 4628).                                                                  |
| Адгезия                                                 | Прочность на отрыв > 4,63 МПа (ISO 4624)                                                                                                                                          |
| Паропроницаемость                                       | Обеспечивает воздухопроницаемость и считается непроницаемым для воды в соответствии с требованиями стандартов EN ISO 7783 и DIN EN 1062-3.                                        |
| Устойчивость к плесени                                  | Продукт обладает отличной устойчивостью к образованию плесени в соответствии со стандартом EN15457.                                                                               |
| Цвет                                                    | Основной цвет - белый. Разнообразные экологичные оттенки создаются при помощи системы COLOR MOOD компании VECHRO.                                                                 |



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхности от пыли, масел, твердых примесей, остатков плесени и т. д. Слегка обработайте поверхность наждачной бумагой. Новые поверхности грунтуются универсальной грунтовкой Smaltoplast Universal Primer, разведенной с водой в пропорции 100%. Поверхности, загрязненные никотином, выхлопными газами, табачным дымом, маркерами, чернилами, грибок, плесенью, влагой, маслом, граффити, подвергнутые атмосферному воздействию грунтуются составом SMALTOX hydro.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать. Равномерно распределить краску по поверхности. Нанести краску SMALTOPLAST SILICONE в два слоя. Экономия краски: для поверхности площадью 10 м<sup>2</sup> требуется 1,6 л краски (в два слоя). Совет: Для экономии красителей темных оттенков следует вначале нанести состав SMALTOX Hydro или SMALTOPLAST SILICONE серого оттенка S 1502-Y для нанесения желтой краски, S 1502-R для нанесения красной краски и т.д., или состав SMALTOPLAST SILICONE того же оттенка с более матовой основой.

## ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При выполнении работ не допускайте их высыхания: храните их в контейнере или в лотке для краски. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в контейнер и промойте их растворителем VECHRO №1, горячей или мыльной водой. Высохшую краску можно удалить только сильными растворителями. Запрещается сливать моющие жидкости в водостоки.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей и температур, вызывающих замерзание. После нанесения плотно закройте контейнер. Избыток краски слейте в контейнер. Экономное использование краски позволяет значительно снизить неблагоприятное воздействие лакокрасочных материалов на окружающую среду.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска содержит пестициды [пиритион цинка (13463-41-7), тербутрин (886-50-0) и октилион (26530-20-1)] для защиты пленки от грибков и плесени. Не допускайте попадания продукта в водостоки и водоемы. Содержит 2-октил-2Н-изотиазол-3-он и хлорметилизотиазолинон и метилизотиазолинон. Может вызывать аллергическую реакцию. Продукт соответствует критериям присвоения маркировки экологической безопасности по стандарту 312/2014/.

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах аудиторских проверок аккредитованных лабораторий и являются результатом накопленных знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или износ, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.