



Smaltox Mono

Краска для устранения пятен и для специального применения



Расход: 8-10 м²/л



Время высыхания: 1-2 часа.



Степень разведения: до 20% в растворителе Smaltolux White Spirit



Время готовности к повторному нанесению: 4 часа



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Способ нанесения: Кисть, валик.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грунтовка белого цвета на основе акриловых смол с низким содержанием летучих органических соединений, для внутренних и наружных работ. Краска предназначена для эффективного удаления пятен и загрязнений. Продукт идеально подходит для окраски сильно загрязненных поверхностей (от выхлопных газов, дыма, никотина, плесени, влаги, маркеров, красок, граффити). Продукт обладает отличной адгезией и хорошо проникает в материалы новых поверхностей, покрытых штукатуркой, цементом, шпатлевкой, а также укрепляет старые поверхности, покрытые штукатуркой, старой краской и др. Продукт идеально подходит для грунтовки уже окрашенных наружных поверхностей. Он имеет очень хорошую укрывистость, в отличие от прозрачных грунтовок DUR, что позволяет экономить количество конечной краски. Краска быстро высыхает и позволяет наносить второй слой водорастворимой полимерной или акриловой краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Матовая поверхность.
Удельная плотность	1,41-1,44 кг/л
Расход	8-10 м ² /л (каждый слой)
Степень разведения	До 20% (по объему) при использовании растворителя SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
Время высыхания	Поверхность становится сухой на ощупь через 1-2 часа.
Время готовности к повторному нанесению	Второй слой может наноситься через 4 часа после нанесения первого слоя.
Класс содержания ЛОС	а. «Герметизирующие грунтовки». Тип D. Пороговое значение содержания ЛОС - 450 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 440 г/л. б. «Связывающие грунтовки». Тип D. Пороговое значение содержания ЛОС - 750 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 550 г/л. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250 °C.
Цвет	Белый. Перед применением состава SMALTOX топо необходимо ознакомиться со специальными инструкциями.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхности от пыли, масла, остатков старой краски, твердых загрязнений, плесени и т.п. Слегка обработайте поверхность наждачной бумагой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать. Нанести один или два слоя состава SMALTOX mono. Поверх состава может наноситься эмульсионная краска SMALTOPLAST extra, SMALTOPLAST 100% ACRYLIC и любая другая акриловая или эмульсионная краска VECHRO.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При выполнении работ не допускайте их высыхания: храните их в контейнере или в лотке для краски. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в контейнер и промойте их сразу после работы в теплой мыльной воде.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8-30 °C, относительная влажность менее 80%. Перед нанесением грунтовки новые поверхности следует высушить в течение 3-4 недель.

ХРАНИЕНИЕ

После применения плотно закрыть контейнер, чтобы сохранить продукт в надлежащем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в прохладном месте. Беречь продукт от замерзания и солнечных лучей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Более подробные инструкции по технике безопасности приведены в паспорте безопасности вещества (ПБВ).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомиться с этикеткой. Беречь от детей!



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.