



SMALTOXYL IMPREGNATION base

ЛАК ДЛЯ ПРОПИТКИ ДЕРЕВА



Время высыхания: 3-4 часа



Степень разведения: Состав готов к применению.



Время готовности к повторному нанесению: 24 часа



Расход: 12-18 м²/л на один слой, в зависимости от впитывающей способности поверхности



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Способ нанесения: Кисть, валик, краскопульт, пропитка

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жидкий лак для древесины «телесного» цвета, предназначенный для пропитки и эффективной защиты. Подчеркивает естественную текстуру древесины. Лак не трескается и не отслаивается, сохраняет эластичность и не препятствует естественному тепловому расширению, в то же время обеспечивая воздухопроницаемость и водонепроницаемость. Лак не образует пленки на поверхности дерева, а проникает вглубь материала. Лак предназначен для обработки любых изделий из дерева, таких как двери, рамы, балки, беседки, деревянная мебель, деревянные заборы и т.д. Лак предназначен для внутренних и наружных работ. Специальный состав защищает пленку, образующуюся в результате роста плесени и грибков, а специальные УФ-фильтры обеспечивают эффективную защиту от ультрафиолетового излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блеск	Шелковистая поверхность или полуглянцев, в зависимости от типа поверхности.
Удельная плотность	0,80-0,85 кг/л
Степень разведения	Состав готов к применению.
Время высыхания	Поверхность становится сухой на ощупь через 3-4 часа.
ЛОС Категория содержания ЛОС	«Впитывающиеся краски по дереву». Тип D. Пороговое значение содержания ЛОС - 700 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 670 г/л. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250 °C.
Расход	12-18 м ² /л на один слой, в зависимости от впитывающей способности поверхности. Последующие слои улучшают результат использования лака.
Время готовности к повторному нанесению	Поверхность готова к нанесению второго слоя через 24 часа, и после тщательной зачистки предыдущего слоя. В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.
Цвет	Бесцветный или с оттенками.
Регистрационный номер	ΥΡΑΑΤ-ΤΡ8-0039
Состав	Йодопропинилбутилкарбамат - 0,87% мас./об., циперметрин - 0,14% мас./об.
Доза	100 - 200 мл/м ² в двух дозах.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность следует обезжирить, очистить от масла, старой краски, влаги, тщательно зачистить и очистить от пыли.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением и во время покраски тщательно перемешать. Нанести два - три слоя пропиточного лака SMALTOXYL на сухую и полностью чистую поверхность.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При выполнении работ не допускайте их высыхания: храните их в контейнере или в лотке для краски. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в контейнер и промойте их сразу после работы в растворителе и мыльной воде. Запрещается сливать моющие жидкости в водостоки.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 10 - 30 °C, относительная влажность менее 80%. Неблагоприятные условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта.

ХРАНИЕНИЕ

После применения плотно закрыть контейнер, чтобы сохранить продукт в надлежащем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в прохладном месте. Беречь продукт от солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Запрещается утилизация остатков продукта с бытовыми отходами. Соблюдайте правила утилизации и сбора отходов, установленные местными нормами нормативно-правового регулирования.

ПРИМЕЧАНИЯ

Более подробные инструкции по технике безопасности приведены в паспорте безопасности вещества (ПБВ).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей!



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.