



SMALTOXYL YACHT VARNISH

ЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК ДЛЯ ФАНЕРЫ



Время высыхания: 3-4 часа



Степень разведения: 5-10% по объему при использовании растворителя SMALTOLUX WHITE SPIRIT при нанесении кистью или валиком. До 10% по объему в растворителе VECCHRO № 1 при нанесении краскопультom.



Время готовности к повторному нанесению: 18-24 часов



Упаковка: 750 мл и 2,5 л

Способ нанесения: Кисть, валик, краскопульт

ОСНОВНЫЕ

Защитный декоративный лак для высокопрочной фанеры, на основе специально модифицированных алкидных и полиуретановых смол. Для внутренних и наружных работ. Благодаря своему составу, лак защищает пленку краски от влаги, разложения и грибков. Правильно подобранные УФ-фильтры обеспечивают эффективную защиту от ультрафиолетового излучения. Лак сохраняет свою эластичность и не препятствует естественному тепловому расширению дерева. Он обеспечивает высокое качество, удобство при работе и превосходно распределяется по поверхности. Формирует твердую и эластичную пленку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блеск	Гладкая и шелковистая поверхность.
Удельная плотность	0,96-1,00 кг/л
Степень разведения	5-10% по объему при использовании растворителя SMALTOLUX WHITE SPIRIT при нанесении кистью или валиком. До 10% по объему в растворителе VECCHRO № 1 при нанесении краскопультom.
Время высыхания	Поверхность становится сухой на ощупь через 3-4 часа.
ЛОС Категория содержания ЛОС	Лаки и краски по дереву для внутренних/наружных работ. Тип D. Пороговое значение содержания ЛОС - 400 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 395 г/л. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250 °C.
Расход	12-18 м ² /л на каждый слой, наносимый на предварительно обработанную поверхность.
Время готовности к повторному нанесению	18-24 часов после первого нанесения. В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.
Цвета	Гладкая и шелковистая поверхность. Бесцветный.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность следует обезжирить, очистить от масла, старой краски, влаги, тщательно зачистить и очистить от пыли. Для эффективной защиты от насекомых (древесного жучка) и грибка нанести 1 слой консерванта для древесины SMALTOXYL BASE на новую древесину.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением и во время покраски тщательно перемешать. Нанести 2 слоя лака SMALTOXYL YACHT VARNISH на сухую и абсолютно чистую поверхность. Перед нанесением второго слоя зачистить первый слой.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При выполнении работ не допускайте их высыхания: храните их в контейнере или в лотке для краски. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в контейнер и промойте их сразу после работы в теплой мыльной воде. Запрещается сливать моющие жидкости в водостоки.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8 - 30 °C, относительная влажность менее 80%. Максимальное содержание влаги не должно превышать 18% для мягких и пористых пород древесины и 15% для твердых пород. Неблагоприятные условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ

После применения плотно закрыть контейнер, чтобы сохранить продукт в надлежащем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в прохладном месте. Беречь продукт от замерзания и солнечных лучей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Более подробные инструкции по технике безопасности приведены в паспорте безопасности вещества (ПБВ).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей!



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.