



ULTRA SMALTOPLAST FIX

КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА



Расход: 1-3 м²/кг на каждый слой, в зависимости от типа поверхности



Приготовление: 7 кг воды на 20 кг порошка. При использовании армирующей акриловой эмульсии DUR SMALTOPLAST FIX разведение производится в следующих пропорциях: 1 кг акриловой эмульсии + 6 кг воды или 2 кг акриловой эмульсии + 5 кг воды на 20 кг порошка.



Время готовности к повторному нанесению: 3-4 часа.



Упаковка: 5 кг и 20 кг

Способ применения: Шпатель или прямоугольная кельма для штукатурки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порошкообразная цементная штукатурка, армированная специальными модифицированными акриловыми смолами. Подходит для затирки поверхностей, изготовленных из штукатурки, бетона или гипсокартона. Для внутреннего и наружного применения.

Легко гомогенизируется без образования комков; обеспечивает удобство при работе, имеет отличные кроющие свойства и быстро высыхает. Легко шлифуется, не трескается, не усаживается и обеспечивает гладкую поверхность. Удаляет маслянистую шпаклевку и остатки разбавителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Белый порошок
Гранулометрические показатели	99 % частиц имеют размер менее 60 мкм
Степень разведения	7 кг воды на 20 кг порошка. При использовании армирующей акриловой эмульсии DUR SMALTOPLAST FIX пропорция разведения такова: 1 кг акриловой эмульсии + 6 кг воды или 2 кг акриловой эмульсии + 5 кг воды на 20 кг порошка
Расход	1-3 м ² /кг на слой, в зависимости от поверхности.
Категория содержания ЛОС	Неприменимо.
Время готовности к повторному нанесению	Для нанесения второго слоя состава после первого слоя требуется 3-4 часа. Перед нанесением грунтовки поверхность, обработанную шпателем, следует хорошо просушить. В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.
Время нанесения/контейнер (25 С при относительной влажности <50%)	2 ч 30 мин
Время до начала шлифования (25 С при относительной влажности <50%)	3-4 часа в зависимости от толщины слоя и погодных условий
Твердость (по шкале Шора - D)	51,3



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности следует очистить от пыли, извести и масла.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной пасты. Пасту можно использовать в течение 4-6 часов, в зависимости от температуры. Время от времени рекомендуется перемешивать пасту, чтобы сделать ее более мягкой, без добавления воды. Нанесите два слоя состава ULTRA SMALTOPLAST FIX.

После тщательного высыхания и после соответствующей подготовки и грунтовки, на этот состав можно наносить любую строительную краску.

При сильно увлажненных поверхностях или при наличии множественных трещин рекомендуется заменить часть воды, используемой для гомогенизации порошка, специальной армирующей акриловой эмульсией FIX SMALTOPLAST DUR.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования следует промыть инструменты в воде с мылом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8 - 30 °C, относительная влажность менее 80%. При высокой температуре (более 35°C), перед нанесением покрытия рекомендуется смочить поверхность водой, чтобы предотвратить интенсивное испарение воды из раствора после нанесения покрытия.

ХРАНЕНИЕ

После применения убедитесь, что продукт пригоден к дальнейшему использованию. Хранить в прохладном месте. Беречь от влаги.

ПРИМЕЧАНИЯ

Более подробные инструкции по технике безопасности приведены в паспорте безопасности вещества (ПБВ).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей!



Τεχνικές данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.