



## Vechro Pro Antigraffiti-PU

Прозрачная промышленная  
краска с высоким  
сопротивлением



Расход: 6-8 м<sup>2</sup>/л



Время высыхания: 6-8 часов.



Пропорция смешивания:

Компоненты А: В = 4: 1 (по массе)



Время готовности к

повторному нанесению: 18 - 24 часа



Упаковка: 1 кг, 4 кг

Способ нанесения: Кисть, валик,  
обычный или безвоздушный краскопульт.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Vechro Pro Antigraffiti-PU - это высококачественная двухкомпонентная краска с защитой от загрязнения, предназначенная для нанесения на стены и поверхности из бетона, штукатурки, камня, металла, дерева и т.д. При правильном применении в соответствии с инструкциями производителя, эта краска, посредством химического механизма образования перекрестных молекулярных связей («сшивания») создает беспористую, твердую и эластичную пленку, которая не позволяет другим красителям (например, различным спреям, маркерам, с помощью которых наносятся граффити, и т.д.) проникать внутрь краски и защищаемой поверхности. Она позволяет удалить граффити с помощью разбавителя VECURO № 1 или подходящих растворителей для удаления граффити. Она обладает высокой устойчивостью к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению. Не рекомендуется наносить эту краску на поверхности, которые должны обеспечить паропроницаемость. Эта краска может использоваться в общественных местах, объектах общего пользования, гостиницах и т.д., и является легковоспламеняющейся.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блеск                                                          | Блеск поверхности зависит от ее пористости и поглощающих свойств.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Удельная плотность                                             | После смешивания двух компонентов удельная плотность краски находится в пределах 0,94-0,98 кг/л.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Расход:                                                        | 6-8 м <sup>2</sup> /л (4,5-6 м <sup>2</sup> /кг) на один слой. Краска должна быть нанесена таким образом, чтобы на полученной поверхности (после нанесения двух слоев) образовалась гладкая, непроницаемая пленка, без пор и выступов, в которые могли бы проникнуть загрязнения (спреи, маркеры и т.д.) См. также инструкции по эксплуатации.        |
| Смешивание и разведение                                        | Компоненты А: В = 4: 1 (по массе) Разведение не производится. Срок службы смеси составляет 8 часов при 150 °С. Этот срок может значительно сократиться при более высоких температурах. После смешивания компонентов продукт следует регулярно перемешивать, чтобы избежать образования осадка и локального желатинирования.                           |
| Время высыхания                                                | На поверхности: 2-3 часа в зависимости от погодных условий.<br>В толще пленки: 6-8 часов.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Время готовности к повторному нанесению                        | 18-24 часа и после полного отверждения первого слоя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Класс содержания ЛОС                                           | «Специальные двухкомпонентные покрытия. Защита от граффити». Тип D. Пороговое значение содержания ЛОС - = 500 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 499 г/л, 499 г/л (с оттенками). В состав краски также входят растворители, не содержащие ЛОС. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250 °С. |
| Время до полной функциональной пригодности с момента нанесения | 2-3 недели (20 °С, относительная влажность 50%). Через пятнадцать дней после нанесения и полного затвердевания краска приобретает устойчивость к граффити.                                                                                                                                                                                            |



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед покраской следует очистить поверхность от пыли, жира, масла, старой краски, твердых загрязнений и т.д. Если поверхность является пористой и способна впитывать большую часть краски, необходимо нанести подходящую двухкомпонентную грунтовку или данную краску с большей пропорцией разведения (15-20%). При нанесении двух слоев это позволяет получить сухую пленку достаточной толщины, которая исключает выступание крупнозернистых неровностей, которые могут стать центрами сцепления с краской, из которой состоит граффити. Целью является создание однородной, гладкой поверхности без выступов.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Смешайте два ингредиента в соотношении 4: 1 по Рекомендуются наносить краску в два слоя.

## ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Чистку инструментов следует производить водой с мылом до высыхания краски. Особое внимание следует уделять чистке при использовании краскопультов.

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8-30 °C, относительная влажность менее 80%. Перед нанесением грунтовки новые поверхности следует сушить в течение 3-4 недель. Неблагоприятные условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей и температур, вызывающих замерзание. После нанесения плотно закройте контейнер. Избыток краски слейте в контейнер. Экономное использование краски позволяет значительно снизить неблагоприятное воздействие лакокрасочных материалов на окружающую среду.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Для получения дополнительной информации обратитесь к паспорту безопасности вещества.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомьтесь с этикеткой. Беречь от детей!



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001,14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.