



Vechro Pro Plaster Primer

Акриловая гранулированная
грунтовка



12 м²/л

Кроющая способность: 10-



Время высыхания: 0,5-1 час



Степень разведения: До 5%
(в воде).



Время готовности к
повторному нанесению: после 1 слоя



Упаковка: 10 л

Способ нанесения: Кисть, валик.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловая гранулированная грунтовка для внутренних и наружных поверхностей. Используется в качестве связующего между бетонными поверхностями, обычными растворами, цементными плитами, гипсокартоном, ранее окрашенными поверхностями и т. д. для усиления адгезии органических штукатурок. Продукт устойчив к щелочам и влаге. Продукт обладает превосходными адгезивными свойствами. После нанесения создает шероховатую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Текстура	Гранулированная
Удельная плотность	1,26 -1,30 г/л
Кроющая способность	10-12 м ² /л на один слой, в зависимости от пористости поверхности.
Степень разведения	До 5% (в воде).
Время высыхания	Поверхность становится сухой на ощупь через 0,5-1 час. В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.
Время готовности к повторному нанесению	после 1 слоя
Класс содержания ЛОС	«Связывающие грунтовки». Тип WB. Предел содержания ЛОС = 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте = 29 г/л.
Цветовая палитра	Белый, который также можно использовать в качестве основы для получения других оттенков с помощью колеровочной системы Vechro-Color Moods.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть без трещин, гладким, чистым, без пыли и жира, твердым и сухим. Тщательно очистите поверхности от пыли, масла, остатков старой краски, остатков покрытий, плесени и т.п.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать. Перед нанесением одного слоя краски развести ее водой. Нанесение PRO ACRYLIC PLASTER осуществляется как минимум через 3-4 часа. В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При работе инструменты должны оставаться влажными. Погрузите инструменты обратно в контейнер и немедленно промойте их водой с мылом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура окружающей среды и субстрата не должна быть ниже + 5°C и выше + 35°C, а относительная влажность не должна превышать 80%. Неблагоприятные условия во время нанесения могут иметь негативные последствия из-за изменения конечных свойств материала. Перед нанесением грунтовки новые поверхности необходимо просушить и выдержать в течение 3-4 недель.

ХРАНЕНИЕ

После применения плотно закрыть контейнер, чтобы сохранить продукт в надлежащем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в закрытом помещении при температуре от + 5°C до + 35°C. Беречь продукт от замерзания и солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с этикеткой. Более подробная информация и предупреждения приведены в паспорте безопасности.



Τεχνικές данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах аудиторских проверок конфиденциальных лабораторий и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.