



## Vechro Pro Pool Plus 1

ΚΡΑΣΚΑ ΔΙΑ ΒΑΣΕΙΝΩΝ



**Время высыхания:** Поверхность - через 0,5-1 час



**Степень разведения:** 8-10% для нанесения с помощью валика или кисти и 10-20% для нанесения с помощью краскопульта.



**Время готовности к повторному нанесению:** 16 часов после первого нанесения



**Расход:** 7-9 м<sup>2</sup>/л на один слой, в зависимости от поглощающих свойств поверхности.



**Упаковка:** 4 л

**Способ нанесения:** Кисть, валик, краскопульт

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

POOL PLUS - это высококачественная краска для бассейнов на основе высокостойкого хлоркаучука, которая создает прочную и эластичную пленку. Она предназначена как для новых бассейнов, так и для перекраски уже окрашенных бассейнов, после соответствующей подготовки поверхности.

Она хорошо пристает к бетону и образует твердую поверхность, устойчивую к трению в процессе эксплуатации. Краска не содержит свинца или других токсичных веществ, которые могут загрязнять воду. Краска не проявляет исключительную устойчивость к хлору, реагентам для бассейнов и морской воде. Она позволяет получить хороший результат с точки зрения качества и эстетики, и простоту в обслуживании. Краска быстро высыхает, даже при неблагоприятных погодных условиях.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текстура                                | Шелковисто-матовая, более 20-30 единиц при угле падения света 60°.                                                                                                                                                                                            |
| Удельная плотность                      | 1,10 - 1,16 кг/л, в зависимости от оттенка.                                                                                                                                                                                                                   |
| Степень разведения                      | 8-10% для нанесения с помощью валика или кисти и 10-20% для нанесения с помощью краскопульта. Для разведения используется растворитель <b>VECHRO №1</b> .                                                                                                     |
| Время высыхания                         | Поверхность - через 0,5-1 ч.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Категория содержания ЛОС                | «Грунтовки связывающие, покрытия с гидрофобными свойствами». Тип D. Пороговое значение содержания ЛОС - 750 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 745 г/л. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250°C. |
| Расход                                  | 7-9 м <sup>2</sup> /л на один слой, в зависимости от впитывающей способности поверхности.                                                                                                                                                                     |
| Время готовности к повторному нанесению | 16 часов после первого нанесения. Воду в бассейн следует заливать только после полного высыхания краски (особое внимание следует уделить качеству покрытия нижних кромок бассейна). Примерное время полного высыхания - 14 дней.                              |
| Цвета                                   | Светло-голубой и другие оттенки по специальному запросу.                                                                                                                                                                                                      |



- **НЕОКРАШЕННЫЕ БЕТОННЫЕ БАССЕЙНЫ:** Для обеспечения надежного приставания краски рекомендуется пропитать бетон 10%-ым раствором соляной кислоты, чтобы открыть поры материала. После заливки этого раствора на бетонную поверхность распределить его кистью до окончания образования пузырьков. Затем следует вымыть стенки бассейна большим количеством воды и тщательно протереть стенки для удаления инородных частиц. Дать поверхности просохнуть и наносить краску не ранее чем через одну неделю.

- **ПЕРЕКРАШИВАНИЕ УЖЕ ОКРАШЕННЫХ БАССЕЙНОВ:** Окрашиваемую поверхность необходимо тщательно очистить от жира, пыли, твердых загрязнений, масла, а также остатков старой краски. Перед применением необходимо тщательно отшлифовать и зачистить поверхность, в особенности глянцевую (при наличии старой двухкомпонентной краски), и тщательно удалить пыль.

Перед нанесением и во время нанесения следует тщательно перемешивать краску. Краску следует наносить на полностью высохшие поверхности. Краску следует наносить в тени, чтобы не допустить набухания под действием нагрева солнечным излучением. Поверхность следует грунтовать продуктом, разведенным с использованием растворителя VECRO №1 в пропорции 20%. Краска наносится одним слоем, толщина пленки не должна превышать 120 мкм.

Во время работы инструменты должны быть погружены в краску, налитую в емкость. После работы следует слить всю краску с инструментов в емкость и почистить инструменты растворителем VECHRO №1 и водой с мылом.

Температура 8 - 30 °С, относительная влажность менее 80%. Неблагоприятные условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта.

Более подробные инструкции по технике безопасности приведены в паспорте безопасности вещества (ПБВ).

Беречь от детей!

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.

