



Vechro Pro Minio Extra

Профессиональная
антикоррозионная грунтовка



Расход: 4 - 6 м²/кг



Время высыхания: 6-7 часов.



Степень разведения: 5 - 10%
(по объему) при использовании
растворителя SMALTOLUX WHITE SPIRIT.



Время готовности к
повторному нанесению: 18 часов



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Способ применения: кисть, валик.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MINIO EXTRA представляет собой антиоксидантную грунтовку, предназначенную для обеспечения усиленной защиты железных конструкций от ржавчины на открытом воздухе, а также для нанесения на деревянные поверхности в качестве ингибитора разложения. Она основана на алкидных соединениях смол, обогащенных окисью (тетраоксидом) свинца. Продукт обеспечивает очень хорошую адгезию к металлическим поверхностям. С ним легко работать и он хорошо распределяется по поверхности.

Для полной антикоррозионной защиты необходима сухая пленка толщиной 50 мкм (примерно два слоя при нанесении кистью).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блеск	от 3 до 7 единиц при угле падения света 60°.
Удельная плотность	2,16 - 2,25 кг/л.
Расход	4 - 6 м ² /кг на один слой.
Степень разведения	5 - 10% (по объему) при использовании растворителя SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
Время высыхания	а) Высыхание поверхности: 1 ч 30 мин. б) Полное высыхание: 6-7 часов. Указанное выше время обеспечивается при температуре 20 °С и относительной влажности 50%.
Время готовности к повторному нанесению	Как минимум 18 часов после нанесения.
Класс содержания ЛОС	«Специальные однокомпонентные покрытия. Грунтовка на железной подложке». Тип D. Пороговое значение содержания ЛОС - 500 г/л. Максимальное содержание ЛОС для готового к применению продукта - 375 г/л. Это значение соответствует требованиям законодательства, принятым после 2011 года. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250 °С.
Адгезия к металлическим поверхностям	Краска обеспечивает отличную адгезию (GT0 - GT1).
Эластичность	Краска обеспечивает очень хорошую эластичность (сопротивление изгибу с радиусом более 7 мм).
Антикоррозионная защита	При испытаниях под действием соляного тумана, после 240 часов воздействия (примерно 10 дней) на сухую пленку толщиной 50 мкм были получены следующие результаты: а) Степень вспучивания 8М/55. б) Степень образования ржавчины 0,031100.
Цвета	Оранжевый



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для обеспечения надлежащего сцепления с краской окрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, смазки, масла, отслоившейся старой краски, ржавчины, твердых примесей, плесени и т.п. Старую ржавчину необходимо осторожно удалить наждачной бумагой. Слегка отшлифуйте поверхность.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Тщательно перемешать продукт. Для правильной подготовки поверхности нанести два слоя состава MINIO EXTRA. Нанести второй слой с использованием составов SMALTOLUX extra, GUMILAK metal, MASTER PRIMER, SMALTOLUX hydro и т.п.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При выполнении работ не допускайте их высыхания: храните их в контейнере или в лотке для краски. Тщательно слейте краску обратно в емкость, протрите инструмент растворителем и промойте с мылом. После нанесения плотно закройте контейнер.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8 - 30 °C, относительная влажность менее 80%. Неблагоприятные условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ

После применения плотно закрыть контейнер, чтобы сохранить продукт в надлежащем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в прохладном месте. Беречь продукт от солнечных лучей.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ТОКСИЧНО.
- ОЧЕНЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.
- ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

* Для получения дополнительной информации обратитесь к паспортам безопасности вещества (ПБВ).

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомиться с этикеткой. Беречь от детей!

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001,14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.

